

# コンクリート着色用顔料 インテグラルカラー

主な適応場所 (屋内外)  
テーマパーク・ショッピングモール

インテグラルカラーは生コンクリートや生モルタル着色用顔料粉体です。  
コンクリートミキサー車に粉体のまま投入し、簡単にコンクリートに着色できます。  
混入する量を調整することで色の濃さを変えられますので、イメージに合せた色彩計画にぴったりです。



施工例(ロックパターンのデザイン仕上げとの組み合わせの使用例)

- 生コンクリートや生モルタルに混入するだけで簡単に着色できます。
- 混入量により自由に色の濃さを変えられます。(セメント量に対し、0～7%)
- 着色には特別な技術が必要ありません。
- 低価格で自然な色調が得られます。
- 床面の他、壁面、擁壁などへもご使用いただけます。

※混入したコンクリートは無色生コンクリートと比較しても強度低下がないことを確認していますが、  
燃焼体へ使用する場合には使用状態での確認試験をお願いします。

## 使用量による色の調整目安

色名		IC001	IC002	IC003	IC004 ●	IC005
セメント量 300kgのコンクリート 1㎡当りの混入量	10kg(対セメント3.3%)					
	20kg(対セメント6.7%)					

※色見本は印刷ですので、多少色が異なります。

※コンクリートは地域により色が異なりますので、取地のコンクリートで試し塗りをして、投入必要量を決定してください。

●IC004は屋内外兼用品です。

※施工前に必ず施工仕様書をお読みください。

※素材の年長・色見本は印刷用のため、色調や質感が実際と多少異なる場合があります。  
※ご注文の際は、必ず試供サンプルをご確認ください。  
※水洗いや清掃方法(施工後の掃除や時間など)は、色の出具合が変わることがありますので、あらかじめ確認し施工してください。  
※施工後の仕上げ面は「クレーンマット」の凹凸により色の再現、経年が経って見入るため、色見本とは多少異なる場合があります。  
※この色見本は印刷物ですので、印刷ロスや変色(以下)は、変更はできません。  
※特注色については弊社営業担当までお問い合わせください。  
※予色なく仕掛、取地の取り違いや変更する場合がございます。あらかじめご了承ください。ご了承ください。必ず事前に確認をお願いします。